REST AUTOMIX PRIMA

Definition

Temporary crowns and bridges material available in 50ml cartridge, with very high mechanical properties. Thixotropic, to be also applied directly in mouth, on the abutment teeth (if needed).

Physical data/Characteristics of the material

Working time + intra-oral setting time: 2' 25" – 2' 40"

Safety notes

Warnings

Rest Automix Prima contains polymerizable methacrylates which may irritate skin, eyes and oral mucosa and may cause allergic contact dermatitis in susceptible persons.

Avoid eye contact to prevent irritation and possible corneal damage. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention.

Avoid skin contact to prevent irritation and possible allergic response. In case of contact, reddish rashes may be seen on the skin. If contact with skin occurs, immediately remove material with cotton and wash thoroughly with water and soap. In case of skin sensitization or rash, discontinue use and seek medical attention.

Avoid contact with oral soft tissues/mucosa to prevent inflammation. If accidental contact occurs, immediately remove material from the tissues. Flush mucosa with plenty of water after the restoration is completed and expectorate/evacuate the water. If sensitization of mucosa persists, seek medical attention.

Precautions

Wear suitable protective eyewear, mask, clothing and gloves.

Protective eyewear is recommended for patients.

Contraindication

Rest Automix Prima is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to methacrylate resins or any other of the components.

Instructions for use (undirect method)

- Take a pre-operative impression. Interdental spaces should be rid of silicone material.
- Prepare the abutment teeth.
- Remove the cap from the cartridge and check that the two exits are not obstructed.
- Attach a mixing tip (yellow ring type) on the cartridge.
- Place the cartridge in the mixing gun.
- When using the cartridge for the first time, bleed a small amount of material onto a mixing pad to ensure that both base and catalyst will be extruded equally. Discard the purged amount.
- Blow dry impression and fill the concerned teeth area, with Rest Automix Prima.
  Always fill from the bottom up, until the impression is full. It is recommended to inject also some resin into the sulcus of the concerned teeth, with a yellow intra-oral tip, to avoid any lack of product, at the limits of the temporary crown.
- Place the impression back in patient's mouth and allow Rest Automix Prima to set undisturbed for about 40/45 seconds.
- Remove the impression tray from mouth. At that stage, the material will be somehow flexible and will pull over any undercuts or non-parallel preparations.
- The material will fully cure in 2 additional minutes.
- Remove cured prosthesis from the impression and trim excess flash.
- Remove smear layer on the surface (if any) by whipping with a cloth moistened with alcohol.
- Polish, if desired, using preferably pumice or corundum filled polishing paste.
- Cement the temporary prosthesis with a temporary cement (ex: Seal Temp or Seal Temp S).
- After use, leave the mixing tip in place: it will protect the nozzle until the next application.

Instructions for use (direct method)

Compared with other similar materials in cartridges, Rest Automix Prima do not flow. If it is impossible to get easily a pre-operative impression, you can inject Rest Automix Prima directly onto the prepared tooth in order to make a perfectly adjusted temporary crown in about 3 minutes maximum.

- Inject Rest Automix Prima directly into the sulcus of the prepared tooth (keep it slighlty wet).
- Once the tooth is completely covered, ask the patient to bit.
- After 30 seconds, the material reaches a elastic phase. Take the temporary crown off the abutment tooth and put it back few times, to avoid the temporary crown to be blocked in the inter-proximal undercuts.
- Trim the excess in mouth with diamond bur, under water spray.
- Seal the crown with a temporary luting cement (ex: Seal Temp or Seal Temp S).

Storage & shelf-life

Store at a temperature not exceeding 25°C. When stored under such conditions, Rest Automix Prima has a shelf-life of 24 months. Refrigerate when not in use (for example, overnight and on weekends). When cold, these materials have a stiffer consistency. For easier handling, remove from refrigerator at least 15 minutes prior to use.

Presentations & references

Rest Automix Prima - 50ml dual cartridge + 10 yellow mixing tips

RAP-A3-50 (shade A3)

RAP-A2-50 (shade A2)

RAP-A1-50 (shade A1)

Important notice

• Do not throw away the box and the instruction for use until the product is completely finished.

• High humidity could damage the packaging on which important instructions and legal information are printed.

• Storage at a too high temperature could cause to age prematurely and inhibit its polymerization.
• Storage at a too low temperature leads to the decomposition of the product which will render it completely unusable.

Disclaimer

These materials have been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

REST AUTOMIX PRIMA

Définition

Résine auto-polymérisable avec d'excellentes propriétés mécaniques, conditionnée en cartouche de 50 ml, pour l'élaboration de bridges et couronnes provisoires. Thixotrope, pour être aussi utilisée directement en bouche, sans pré-empreinte.

Propriétés physiques/Caractéristiques du matériau

Temps de travail + temps de prise intra-oral : 2' 25" – 2' 40"

Consignes de sécurité

<u>Mises en garde</u>

Rest Automix Prima contient des méthacrylates qui peuvent être irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses buccales. ils peuvent entraîner des dermatites allergiques de contact chez les personnes à risque.
Eviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
Eviter tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact avec la peau se produit, éliminer immédiatement le matériau à l'aide d'un coton et laver complètement à l'eau et au savon. Si un érythème cutané avec sensibilisation ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.
Eviter tout contact avec les tissus mous de la bouche/les muqueuses pour prévenir toute inflammation. En cas de contact accidentel, éliminer immédiatement le matériau des tissus. Rincer abondamment la muqueuse à l'eau une fois la restauration achevée, puis recracher l'eau. Si la sensibilisation de la muqueuse persiste, consulter un médecin.

<u>Précautions</u>

Porter des lunettes, un masque, des vêtements et des gants de protection.
Le port de lunettes de protection est recommandé pour les patients.

Contre-indication

Rest Automix Prima est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de réaction allergique aux résines méthacrylates ou à tout autre composant des produits.

Mode d'emploi (méthode indirecte)

- Prendre une empreinte des dents avant la taille et/ou extraction. Eliminer le matériau d'empreinte dans les espaces inter-dentaires des dents concernées.
- Préparer les dents.
- Enlever le bouchon de la cartouche et vérifier que les sorties de la base et du catalyseur sont parfaitement libres.
- Fixer l'embout mélangeur (bague jaune) sur la cartouche.
- Placer la cartouche sur le pistolet mélangeur.
- Avant la première utilisation, extruder une petite quantité de produit pour s'assurer que la base et le catalyseur sortent librement.
- Sécher la pré-empreinte et la remplir, au niveau des dents concernées, avec Rest Automix Prima,.
  Mettre l'embout au contact de l'empreinte afin d'éviter l'apparition de bulles. Il est recommandé d'injecter aussi de la résine dans le sulcus des dents préparées, à l'aide d'un embout intra-oral jaune, afin d'éviter des manques au niveau des limites des couronnes provisoires.
- Mettre l'empreinte en bouche et la maintenir en place pendant 40/45 secondes.
- Retirer l'empreinte de la bouche. Cela se fait sans difficultés car, à ce stade, le matériau est assez flexible pour ne pas se bloquer dans les contre-dépouilles ou les piliers non parallèles.
- La prise totale s'effectuera en 2 minutes supplémentaires
- Oter les couronnes ou le bridge provisoire de l'empreinte et éliminer les excès, à l'aide d'une fraise ou de ciseaux.
- Oter la fine couche d'inhibition d'oxygène avec un coton imbibé d'alcool.
- Polir, si nécessaire et sceller temporairement avec un ciment provisoire (ex: Seal Temp ou Seal Temp S).
- Laisser l'embout mélangeur en place sur la cartouche, en guise de bouchon, jusqu'à la prochaine utilisation.

Mode d'emploi (méthode directe)

A la différence des autres matériaux en cartouche pour couronnes provisoires, Rest Automix Prima ne coulent pas. Quand la prise d'une pré-empreinte avant la taille est impossible, on peut injecter Rest Automix Prima directement sur la dent préparée pour élaborer en 3 minutes maximum, une couronne en bouche parfaitement ajustée.

- Injecter directement Rest Automix Prima sur la dent préparée et légèrement humide, en partant du sulcus.
- Une fois la dent recouverte, faire mordre le patient. Après 30 secondes, le produit est en phase élastique. Faire ouvrir la bouche, désinsérer la provisoire et la remettre en place plusieurs fois, afin qu'elle ne se bloque pas.
- Eliminer les excès avec une fraise turbine, sous spray.
- Polir, si nécessaire et sceller temporairement avec un ciment provisoire (ex : Seal Temp ou Seal Temp S).

Stockage & durée de vie

Conserver à une température inférieure ou égale à 25°C. Dans ces conditions, la durée de vie de Rest Automix Prima est de 24 mois. Le conserver au réfrigérateur quand il n'est pas utilisé (week end, vacances).

Le sortir 15 minutes minimum avant utilisation pour lui permettre de reprendre sa consistance normale.

Présentation & références

Rest Automix Prima - Cartouche dual de 50ml + 10 embouts mélangeurs.
RAP-A3-50 (teinte A3)
RAP-A2-50 (teinte A2)
RAP-A1-50 (teinte A1)

Note importante

• Ne pas jeter la boite et la notice avant l'utilisation complète du produit.
• Une humidité élevée pourrait endommager les emballages comportant les informations importantes et légales.
• Un stockage a une température trop élevée fait vieillir prématurément le produit et inhibe sa polymérisation.
• Un stockage a une température trop basse décompose le produit qui sera définitivement altéré.

Délégation de responsabilité

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire seulement et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages pouvant résulter du non respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

REST AUTOMIX PRIMA

Produktbeschreibung

Selbsthärtender Kunststoff zur Herstellung von provisorischen Kronen und Brücken, verpackt in einer 50 ml-Kartusche, mit sehr guten mechanischen Eigenschaften. Thixotrop, auch direkt in den Mund eingesetzt werden, auf der Pfeilerzähne (falls erforderlich).

Physikalische Eigenschaften / Produktmerkmale

Verarbeitungszeit + Abbindezeit intraoral: 2' 25" – 2' 40"

Sicherheitshinweise

Warnhinweise

Rest Automix Prima enthält polymerisierbare Methacrylate, die bei empfindlichen Personen zu Irritationen der Haut, der Augen und der oralen Schleimhaut sowie zu allergischer Kontaktdermatitis führen können.
Augenkontakt vermeiden, um Irritationen und möglichen Hornhautschäden vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit den Augen mit reichlich Wasser spülen und medizinischen Rat einholen.
Hautkontakt vermeiden, um Irritationen und einer möglichen allergischen Reaktion vorzubeugen. Im Falle eines Kontaktes mit der Haut kann sich ein roter Ausschlag entwickeln. Bei Hautkontakt das Material sofort mit Hilfe eines Tuches entfernen und gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Im Falle des Auftretens von Überempfindlichkeitsreaktionen oder Allergien die Verwendung abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
Kontakt mit oralen Weichgeweben und der Schleimhaut vermeiden, um Entzündungsreaktionen vorzubeugen. Kommt es zu einem unbeabsichtigten Kontakt, das Material sofort vom Gewebe entfernen. Nach Anfertigung der Füllung die Schleimhaut mit eichlich Wasser spülen und das Wasser ausspucken bzw. absaugen. Sollte die Reizung der Schleimhaut anhalten, medizinischen Rat einholen.

Sicherheitshinweise

Tragen Sie Schutzmaske, Schutzkleidung und –brille und Handschuhe.
Eine Schutzbrille wird auch für den Patienten empfohlen.

Kontraindikationen

Rest Automix Prima ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannten Allergien auf Methacrylate und andere Bestandteile.

Gebrauchsanweisung (indirekt Methode)

- Machen Sie einen Abdruck der Zähne, bevor Sie diese behandeln. Entfernen Sie überschüssiges Abdruckmaterial zwischen den betreffenden Zähnen.
- Präparieren Sie die Zähne.
- Entfernen Sie den Stopfen der Kartusche und stellen Sie sicher, dass die beiden Ausgänge (Basis und Katalysator) vollkommen frei sind.
- Befestigen die Kartusche einen gelben Ring Mischtip.
- Setzen Sie die Kartusche in die Mischpistole ein.
- Wenn Sie die Kartusche zum ersten Mal verwenden, entnehmen Sie eine geringe Menge des Produkts, um festzustellen, ob Basis und Katalysator problemlos herauskommen.
- Trocknen Sie den Abdruck und füllen Sie ihn mit Rest Automix Prima. Setzen Sie den Tip direkt auf den Abdruck, um die Bildung von Luftbläschen zu vermeiden. Füllen Sie den Abdruck von unten nach oben, bis er zu 3/4 gefüllt ist. Es wird empfohlen, auch in den Sulcus der betroffenen Zähne spritzen einige Harz, mit einem gelben intra-orale Spitze, um einen Mangel an Produkt zu vermeiden, an den Grenzen der provisorischen Kronen
- Bringen Sie den Abdruck im Mund des Patienten an, und lassen Sie Rest Automix Prima 40/45 Sekunden lang ruhen.
- Entfernen Sie dann den Abdruck aus dem Mund. Dies wird leicht durchgeführt, da in diesem Stadium, ausreichend flexibel ist das Material nicht gegen Unterschnitten oder nicht parallele Pfeilerzähne hängen.
- Die vollständige Aushärtung dauert weitere 2 Minuten.
- Entnehmen Sie das ausgehärtete Provisorium aus dem Abdruck und entfernen Sie eventuelle Überschüsse mit einer Fräse oder einer Schere.
- Entfernen Sie die oberflächliche Inhibitionsschicht mit einem alkoholgetränkten Tuch.
- Wenn nötig polieren Sie das Provisorium mit einer bimsoder korundhaltigen Schleifpaste.

- Zementieren Sie das Provisorium mit einem Temporäre Zement (z.B. Seal Temp oder Seal Temp S).
- Lassen Sie nach der Verwendung den Mischtip bis zur nächsten Nutzung als Deckel auf der Kartusche.

Gebrauchsanweisung (direkt Methode)

Verglichen mit anderen in Kartuschen erhältlichen Materialien für Provisorien ist Rest Automix Prima absolut standfest. Daher kann im Falle von stark zerstörten Zähnen, bei denen kein Vorabdruck vor der Präparation angefertigt werden kann, Rest Automix Prima direkt auf den zu behandelnen Zahn appliziert werden, so dass in 3 Minuten eine perfekt angepasste Krone direkt im Mund hergestellt werden kann.

- Um die provisorische Krone herzustellen Rest Automix Prima direkt in den Sulkus des präparierten und leicht feuchten Zahns applizieren.
- Ist der Zahns komplett aufbebaut, den Patienten zubeißen lassen. Nach 30 Sekunden erreicht das Produkt eine elastische Phase. Den Mund öffnen lassen, das Provisorium herausnehmen und wieder einsetzen.
- Überschüsse mit einem Turbinenfräser mit Wasserspray entfernen.
- Danach mit einem provisorischen Zement befestigen (z.B. Seal Temp oder Seal Temp S).

Lagerung und Haltbarkeit

Das Produkt nicht über 25°C aufbewahren. Unter diesen Bedingungen ist das Produkt 24 Monate lang haltbar.
Das Produkt im Kühlschrank aufbewahren, wenn es nicht benutzt wird (Wochenenden, Urlaub).
Nehmen Sie das Produkt mindestens 15 Minuten vor der Verwendung aus dem Kühlschrank, so dass es seine normale Konsistenz wiedererlangen kann.

Verpackung & Referenzen

Rest Automix Prima - 1x 50ml Doppelkammercartuche + 10 Mixing Tips
RAP-A3-50 (Farbe A3)
RAP-A2-50 (Farbe A2)
RAP-A1-50 (Farbe A1)

Besondere hinweise

• Die verpackung und alle anweisungen erst dann Wegwerfen, wenn sie das produkt komplett Aufgebraucht haben.
• Eine zu hohe luftfeuchtigkeit kann zu schäden An der verpackung, und darauf stehenden Wichtigen und gesetzlichen informationen führen.
• Eine lagerung bei zu hohen temperaturen kann Eine vorzeitige alterung des produktes Bewirken und die polymerisation einleiten.
• Eine lagerung bei zu niedrigen temperaturen Zersetzt das produkt und wird es endgültig Verändern.

Haftungsausschluss

Diese Materialien wurden für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und müssen gemäß Gebrauchsinformation verwendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Verarbeitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf Eignung und Einsetzbarkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind.

REST AUTOMIX PRIMA

Definitie

Zelfhardend kunsthars in een cartridge van 50 ml voor de vervaardiging van voorlopige bruggen en kronen, met zeer hoge mechanische eigenschappen. Thixotrope wordt ook direct toegepast in de mond, op de gebitselementen (indien nodig).

Fysische gegevens / kenmerken van het materiaal

Werken tijd + intraoral hardende tijd: 2' 25" – 2' 40"

Veiligheidsinstructies

Waarschuwingen

Rest Automix Prima bevat polymeriseerbare methacrylaten die kunnen irriterend voor de huid, de ogen en het mondslijmvlies en kan allergische contact dermatitis veroorzaken bij gevoelige personen.
Vermijd contact met de ogen irritatie en mogelijke beschadiging van het hoornvlies te voorkomen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en een arts raadplegen.
Vermijd contact met de huid irritatie en mogelijke allergische reactie te voorkomen. In geval van contact, kan roodachtige huiduitslag gezien worden op de huid. Bij contact met de huid optreedt, onmiddellijk materiaal te verwijderen met katoen en grondig wassen met water en zeep. In geval van overgevoeligheid van de huid of uitslag, stop dan het gebruik en een arts raadplegen.
Contact met orale zachte weefsels/slijmvlies vermijden om ontsteking te voorkomen . Als toevallig contact optreedt , onmiddellijk materiaal uit de weefsels te verwijderen. Spoel slijmvlies met veel water na de restauratie is voltooid en ophoesten / evacueren het water. als sensibilisatie van slijmvlies aanhoudt, een arts raadplegen.

Voorzorgsmaatregelen

Draag geschikte beschermende bril, masker, kleding en handschoenen.
Een veiligheidsbril is aanbevolen voor patiënten.

Contra-indicatie

Rest Automix Prima is gecontraïndiceerd bij patiënten met een voorgeschiedenis van allergische reactie op harsen of een van de andere componenten methacrylaat .

Gebruiksaanwijzing (onrechtstreekse methode)

- Voor het beslijpen en/of de extractie een afdruk van de tanden nemen. Het afdrukmateriaal tussen de betrokken tanden verwijderen.
- De tanden prepareren.

- De dop van de cartridge nemen en controleren of de openingen voor base en katalysator volkomen vrij zijn.
- Bevestig een mengtip (geel soort ring) op de cartridge.
- De cartridge op het mengpistool bevestigen.
- Voor het eerste gebruik een kleine hoeveelheid product uit de cartridge drukken om zeker te zijn van de onbelemmerde uitstroom van base en katalysator.
- Rest Automix Prima rechtstreeks in de afdruk spuiten t.h.v. de betrokken tanden. De tip in contact brengen met de afdruk om het
  verschijnen van luchtbellen te vermijden.
- De afdruk voor 3/4 vullen en in de mond plaatsen. Aanbevolen wordt ook injecteer wat hars in de sulcus van het betrokken tanden, met een gele intraorale tip, elk gebrek aan product te voorkomen, op de grens van de tijdelijke kroon.
- De afdruk minstens 40/45 seconden in de mond houden.
- De afdruk uit de mond nemen. Dat gebeurt moeiteloos, want in dit stadium is het materiaal tamelijk flexibel om niet aan ondersnijdingen of niet-parallelle pijlers te blijven kleven.
- De volledige uitharding zal 2 minuten extra in beslag nemen.
- De uitgeharde prothese uit de afdruk nemen en de overmaat verwijderen met een boor of schaar.
- Indien aanwezig, het zuurstofinhibitielaagje met een met alcohol doordrenkt wattenpropje verwijderen.
- Zonodig polijsten en tijdelijk bevestigen met een tijdelijk cement (ex : Seal Temp of Seal Temp S)
- De mengtip tot het volgende gebruik als dop op de cartridge laten zitten.

Gebruiksaanwijzing (rechtstreekse methode)

In tegenstelling tot andere materialen in cartridges voor voorlopige kronen, vloeit Rest Automix Prima niet uit. Wanneer de tanden te sterk beschadigd zijn om voor het slijpen een voorafdruk te maken, kan Rest Automix Prima rechtstreeks op de geprepareerde tand gespoten worden om in 3 minuten tijd in de mond een perfect aangepaste kroon te vervaardigen.

- Rest Automix Prima rechtstreeks vanaf de sulcus van de geprepareerde en lichtjes vochtige tand inspuiten om een voorlopige kroon.
- Wanneer de tand bedekt is, de patiënt laten bijten.
- Na 30 seconden bevindt het product zich in de elastische fase. De patiënt zijn mond laten opendoen, het provisorium eruit nemen en terug op zijn plaats zetten, op het stompen.
- Overmaat met een turbinefrees onder spray verwijderen.
- Zonodig polijsten en tijdelijk bevestigen met een tijdelijk cement (ex : Seal Temp of Seal Temp S)

Bewaring en houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur onder of gelijk aan 25°C. In deze omstandigheden is Rest Automix Prima 24 maanden houdbaar. Het product in de koelkast bewaren, als het niet gebruikt wordt (weekends, vakantie).
Het 15 minuten vóór gebruik uit de koelkast halen om het opnieuw zijn normale consistentie te laten aannemen.

Handelsvorm & Bestelnummers

Rest Automix Prima - Dual cartridge van 50 ml + 10 mengtips (gele ring)
RAP-A3-50 (kleur A3)
RAP-A2-50 (kleur A2)
RAP-A1-50 (kleur A1)

Speciale opmerkingen

• De verpakking noch de gebruiksaanwijzing weggooien vooraleer het produkt volledig opgebruikt is
• Een hoge vochtigheidsgraad zou de verpakking samen met zijn nuttige en wettelijke informatie kunnen beschadigen
• Een bewaring bij een te hoge temperatuur doet het produkt verouderen en activeert de polymerisatie ervan.
• Een bewaring bij te lage temperaturen veroorzaakt de ontbinding van het produkt dat definitief beschadigd wordt.

Belangrijk bericht

Dit product werd ontwikkeld met het oog op het gebruik ervan uitsluitend op het tandheelkundige vlak en moet in overeenstemming met de instructies worden gebruikt. Nietnaleving van de gebruiksaanwijzing of ander gebruik dan aangewezen gebruiken zouden tot schade kunnen leiden en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De gebruiker dient onder eigen verantwoordelijkheid na te kijken of het product geschikt is voor het voorziene gebruik, des te meer indien dit g ebruik in de gebruiksaanwijzing niet voorkomt.

REST AUTOMIX PRIMA

Definición

Resina autopolimerizable acondicionada en cartucho de 50ml, con excelentes propiedades mecánicas, para la fabricación de puentes y coronas provisionales. Tixotrópico, para ser utilizado directamente en la boca, sin pre-impresión.

Propiedades físicas/Características del material

Tiempo de trabajo + tiempo de fraguado intraoral: 2’ 25” – 2’ 40”

Notas de seguridad

<u>Advertencias</u>

Rest Automix Prima contiene metacrilatos polimerizables que pueden irritar la piel, ojos y la mucosa oral, pudiendo causar dermatitis de contacto alérgica en pacientes susceptibles.
Evite el contacto con los ojos para prevenir irritaciones y possible daño corneal. En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua y solicite atención médica.
Evite el contacto con la piel para prevenir irritaciones y posibles reacciones alérgicas. En caso de contacto con la piel puede aparecer un eritema en la piel. Si ocurre un contacto con la piel, elimine inmediatamente el material con un algodón y lave enérgicamente con agua y jabón. En caso de rash o sensibilización interrumpa su uso y consulte al

médico.
Evite el contacto con los tejidos orales / mucosa. En caso de contacto accidental, elimine inmediatamente el material de los tejidos. Lave la mucosa con abundante agua después de terminada la restauración. Si ocurre una reacción de sensibilización consulte al médico.

Precauciones

Utilice gafas de protección, mascarilla, ropa apropiada y guantes.
Se recomienda el uso de gafas de protección en los pacientes.

Contraindicaciones

Rest Automix Prima está contraindicado en aquellos pacientes con alergia conocida a las resinas de metacrilatos o algunos de sus componentes.

Modo de empleo (método indirecto)

- Tomar una impresión de los dientes antes del tallado y/o la extración. Eliminar de la impresión el exceso interdental.
- Preparar los dientes.
- Fijar la punta de mezcla (anillo amarillo) sobre el cartucho.
- Colocar el cartucho en la pistola dispensoradora.
- Destaponar el cartucho y verificar que las salidas de la base y del catalizador están perfectamente libres.
- Antes de utilizar el cartucho por primera vez, extruir una pequeña cantidad de producto para asegurarse de que la base y el catalizador salen libremente.
- Inyectar Rest Automix Prima directamente en la impresión, a nivel de los dientes afectados. Poner la punta de mezcla en contacto con la impresión, a fin de evitar la aparición de burbujas. También se recomienda inyectar la resina en el surco de los dientes preparados, utilizando una boquilla intraoral amarilla para evitar lagunas en los límites de las coronas provisionales. Llenar la impresión hasta 3/4
- Colocar la impresión en la boca y mantener la impresión en su sitio durante 40/45 segundos.
- Retirar la impresión de la boca. Esto se hace sin dificultad porque, en este estado, el material es lo bastante flexible para no bloquearse en las socavas o los postes no paralelos.
- El material se fraguará completamente en otros 2 minutos.
- Quitar las coronas o el puente provisional de la impresión y eliminar los excesos, con la ayuda de una fresa o de tijeras.
- Si está presente, quitar la capa fina de inhibición de oxígeno con un algodón humedecido en alcohol.
- Pulir, si es necesario, usando preferiblemente pasta de pulir de piedra pómez o corindón.
- Cementar la corona temporal con uno cemento temporal (ex: Seal Temp ou Seal Temp S).
- Dejar la punta de mezcla en el cartucho, a modo de tapón, hasta la próxima utilización.

Modo de empleo (método directo)

A diferencia de otros materiales en cartucho para coronas provisionales, Rest Automix Prima no se escurre.
Cuando los dientes están demasiado deteriorados para tomar una impresión previa antes del tallado, se puede inyectar Rest Automix Prima directamente sobre el diente preparado para elaborar en 3 minutos una corona provisonal en la boca perfectamente ajustada.

- Inyectar Rest Automix Prima directamente partiendo del sulcus del diente preparado y ligeramente húmedo.
- Una vez recubierto el diente, hacer morder al paciente. Después de 30 segundos, el producto está en fase elastica. Hacer abrir la boca, retirar lacorona provisional y volver a colocarla.
- Eliminar los excesos con una fresa turbina, bajo spray.
- Cementar la corona temporal con uno cemento temporal (ex: Seal Temp ou Seal Temp S).

Almacenamiento y vida útil

Conservar a una temperatura no superior a 25°C. En estas condiciones, la vida útil del Rest Automix Prima es de 24 meses. Conservar en la nevera cuando no se utilice (por ejemplo, fines de semana o vacaciones).
Sacar el material al menos 15 minutos antes de utilizarlo para permitirle recuperar su consistencia normal.

Presentación & Referencias

Rest Automix Prima - Cartucho dual de 50 ml + 10 cánulas mezcladoras
RAP-A3-50 (color A3)
RAP-A2-50 (color A2)
RAP-A1-50 (color A1)

Nota importante

• No botar la caja antes de la utilisacion completa del producto.
• Una humedad alta destruye los empaques con las informaciones importantes y legales.
• Un almacenamiento con una temperatura demadiado alta puede envejecer el producto y inhibar la polimerisacion.
• Un almacenamiento con una temperatura demadiado baja puede decomponer el producto cual estara definitivamente alterado.

Descargo de responsabilidad

Estos materiales se han desarrollado exclusivamente parautilizar en el campo de la odontología. El proceso debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con el modo de empleo. No se acepta ninguna responsabilidad por los daños resultantes del incumplimiento de las instrucciones o de una utilización para otros fines que no fueran los indicados. El usuario es responsable de probar la idoneidad y el uso del material para cualquier fin no indicado explícitamente en las instrucciones. Las descripciones y datos no constituyen una garantía de los atributos y no son vinculantes.